

KODAK UNIVERSAL kancelársky papier

Platné od 1.10.2014

Č.	Parameter	Jednotka	Hodnota	Nariadenie
1.	Základná hmotnosť (gramáž)	gm ²	80	PN- EN-ISO 536:2011
2.	Vlhkosť	%	3,8 - 5	PN-EN- ISO 287:2011
3.	Hrúbka	µm	113± 3	PN-EN ISO 534:2012
4.	CIE belosť		170± 2	PN-ISO 11475:2002
5.	Jas D65	%	112± 2	ISO 2470-2 :2008
6.	Nepriehľadnosť	%	94 +2/-1	ISO 2471:2008
7.	Bendtsen drsnosť	cm ³ /min	180± 50	ISO 8791-2:1990
8.	Ohybová odolnosť (tuhosť) MD CD	mN	140± 15 65± 10	ISO 2493:1995

Papier **KODAK UNIVERSAL** vyrábaný spoločnosťou International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. je vyrobený z vlastne vyrobenej buničiny bez chlóru. Výrobný proces sa vykonáva v neutrálnom prostredí. Zrážaný uhličitan vápenatý, ktorý sa používa ako plnivo, zabezpečuje primeranú alkalickú rezervu, ktorá zodpovedá norme PN-EN ISO 9706: 2001 "Informácie a dokumentácia - Papier pre dokumenty - Požiadavky na stálosť".